

## TERMÉKADATLAP

### RIGIPS RIFIX FLEXIBILIS BURKOLÓLAP-RAGASZTÓ

Emelt minőségű, flexibilis, cementtartalmú csempe- és burkolólap-ragasztó csökkentett lecsúszással és meghosszabított nyitott idővel, beltérben és kültérben alkalmazható. Kifejezetten ajánlott kis- és közepes méretű (kb. 900 cm<sup>2</sup>), alacsony nedvszívó képességű (0,3 % alatti) burkolólapok ragasztására.



**MSZ-EN 12004 szerinti besorolás: C2TE.**

#### Műszaki adatok

Felhasználási terület	Kőporcelánhoz és greslapokhoz falra és padlóra, beltérben és kültérben, padlófűtésre, elektromos fűtésre, cement és mész-cement kötésű felületre, illetve esztrichekre is alkalmazható .
Terméktulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fagyálló</li> <li>• Flexibilis ragasztó</li> <li>• Emelt minőségű</li> <li>• Jól kenhető</li> <li>• Greslapok ragasztásához is</li> <li>• Padlófűtésre alkalmazható</li> <li>• Két éves szavatossági idő</li> <li>• Az MSZ EN 1346 szerinti hosszú nyitott idő (30 perc)</li> </ul>
Kiszerezés	<p>Zsákban: 25 kg</p> <p>A szárazanyagot kilogrammonként kb. 2,8 dl vízzel csomómentes, homogén, könnyen kenhető masszává keverjük össze. A bekevert anyagot kb. 5 perces pihentetés után ismét keverjük át. A keverést célszerű közepes fordulatszámú fűrőgépbe erősített keverőszárral végezni. Az alapfelület nedvszívó képességének kiegyenlítésére valamint a tapadás fokozására használjunk Rikombi grund alapozót, míg a nem nedvszívó felületek alapozására használjunk webercol bond primer tapadóhid alkalmazása javasolt. A burkolólapok előnedvesítése (beáztatása) szükségtelen. A bekevert ragasztóhabarcsot, a ragasztásos technológiának megfelelően, fogazott glettvassal hordjuk fel a megtisztított, alapozóval előkezelt felületre, a lapmérettől függő vastagságban. A beállított bordázott ragasztóágy vastagsága a burkolólapon gyakorolt megfelelő nyomás (kb. 1 kg/100 cm<sup>2</sup>) esetén körülbelül a felére csökken, teljes mértékű felületi tapadást eredményezve. A burkolólapokat enyhén eltolva rakjuk be a ragasztóhabarcságyba. A megfelelő fugaméret kialakításához használjunk fugakereszteket. Munka közben a szennyeződött, látható burkolati felületeket és fugahézagokat folyamatosan tisztítsuk.</p>
Felhasználási útmutató	
Műszaki adatok	<p>(+23 °C-on, 50%-os relatív páratartalom mellett)</p> <p>Keverővíz-szükséglet: kb. 0,28 liter víz 1 kg poranyaghoz</p> <p>Fazékidő: 3-4 óra</p> <p>Pihentetési idő: 5 perc</p> <p>Nyitott idő (MSZ EN 1346): min. 30 perc</p>

Rigips Rifix flexibilis burkolólap-ragasztó

	<b>Korrigálhatósági idő: kb. 10 perc</b> <b>Kötésidő/fugázhatóság: kb. 24 óra</b> <b>Terhelhetőség: kb. 1 hét</b> <b>Tapadószilárdságok az MSZ EN 12004:2007+A1:2012 szerint:</b> – kezdeti (normál tárolás után): $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ – meleg tárolás után: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ – nedves tárolás után: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ – fagyasztás-olvasztás ciklus után: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ <b>Max. szemcsenagyság: 0,5 mm</b>
Anyagszükséglet	<b>2-5 kg/m<sup>2</sup>, a burkolólaptól függően</b>
Tárolás, eltarthatóság	<b>2 évig, cementhez hasonló körülmények között, eredeti csomagolásban, a gyártás dátumától számítva.</b>

