

Repair Express Cement

Felülvizsgálat: 2017.08.30.

1 / 2 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	Akril diszperzió
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Állag	Stabil paszta
Bórképződés*	Kb. 30 perc
Sűrűség	Kb. 1,67 g/ml
Hőállóság**	-20°C – +80°C
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C – +35°C
Zsugorodás	Nem zsugorodik

* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

** Teljes kötést követő állapotában

Termék leírása:

A Repair Express Cement egy kiváló minőségű, zsugorodás mentes, könnyedén alkalmazható, szemcsés struktúrájú tömítő, amely alkalmas betonelemek repedéseinek és hézagainak kitöltésére.

Jellemzők:

- Kiváló tapadás a legtöbb ásványi alapú felületen, kültéren és beltéren egyaránt
- Rendkívül gyors kötés
- Nem zsugorodik
- Festhető (alkalmazást követően néhány órán belül, a felhasznál anyagmennyiség függvényében)

Alkalmazások:

- Betonban és cementben repedésed és lyukak javítása
- Téglák közötti hézagok kitöltése
- Sérülések javítása pl.: betonlépcsők esetében

Csomagolás:

Szín: beton szürke

Kiszerelés: 300 ml kartus

Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 15 hónapon belül.

Alapfelületek:

A legtöbb az építőiparban előforduló nedvszívó felületen alkalmazható. Nem alkalmas bitumenes, üveg, fém, PE, PP, PTFE anyagok esetében. A tömítendő felület legyen szilárd, tiszta, száraz, zsír- és pormentes.

Erősen nedvszívó felület ajánlott higított Repair Express Cement-tel kezelni (1 rész Repair Express Cement + 2 rész víz)

Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt minden alapfelület esetében.

Tömítendő hézag mérete:

Akár 5 cm szélességig.

Alkalmazás:

Alkalmazás előtt távolítsuk el a laza darabokat a felületről. Hordja fel a tömítőt kinyomópisztoly vagy spakli segítségével a hézagba vagy repedésbe, majd simítsuk el nedves spatulával.

Nagyobb hézagok, lyukak esetén hordjuk fel a tömítőt két rétegben. A felület nedvszívó képességétől függően a második réteg felhordása előtt várjunk kb. 30 percet.

Tisztítás: kötés előtt vízzel a felületekről és a szerszámokról.

Javítás saját anyagával.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Repair Express Cement

Felülvizsgálat: 2017.08.30.**2 / 2 Oldal****Megjegyzés:**

Nem alkalmas folyamatosan vízzel terhelt felületek esetén.

Nem alkalmas tágulási-, illetve dilatációs hézagok tömítésére.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.