

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

Toscana lábazati márványvakolat

akrilát diszperziós kötésű, kétkomponensű, színes felületképző anyag

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

A Toscana lábazati márványvakolat két komponensből álló kül- és beltérben egyaránt használható, műgyantakötésű színes felületképző anyag. A kötőanyag komponens vizes diszperziós műgyantát és egyéb segédanyagokat tartalmaz, a színes kőrlemény pedig bányászott, természetes eredetű. A két komponenst megfelelő arányban összekeverve különböző, homogén színű és kevert színű habarcsok állíthatók elő. A bevonat jól tapad különböző ásványi eredetű felületeken, rugalmassága révén repedésáthidaló képességű, páraáteresztő, színtartó és időjárásálló.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Hosszú élettartalmú bevonatok alakíthatók ki az építőipar területén általánosan előforduló alapfelületeken, így mész- és cementvakolatokon, beton és azbesztcement felületeken, cementkötésű faforgácslapokon, glettelt hőszigetelőlapokon. A Toscana lábazati márványvakolat nem alkalmazható járófelületként, valamint kültérben vízszintes és kislejtésű felületek bevonataként.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kötőanyag

Szín:	fehér
Sűrűség (20°C-on):	kb. 1000 kg/m ³
Szárazanyagtartalom:	21-24 tömeg%
pH:	10-12

Kikeményedett bevonat

Tapadószilárdság betonon (N/mm ²):	min. 0,5
Vízállóság	vízálló
Fagyállóság	fagyálló
Páradiffúziós jellemzők:	
vízgőz áteresztés mértéke (g/m ² d)	15-150
-s _d (egyenértékű légrétegvastagság)	0,14-1,4 m

Alapszínek: fehér, acélszürke, szürke, fekete, dolomitfehér, sárga, zöld, korall, mogoró, őzbarna.

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

Alapfelület előkészítése: Az alapfelületnek megfelelő szilárdságúnak, mindenféle szennyeződéstől (zsír, olaj, por, korom stb.) mentesnek és légszáraz állapotúnak kell lennie. A laza, málló rétegeket előzetesen el kell távolítani, a vakolat- ill. betonkitöréseket megfelelő szilárdságú javítóanyaggal ki kell javítani. A porózus, erősen szívó alapfelületeket előzetesen Toscana univerzális alapozóval kell kezelni. A megkevert vakolatot az alapozó teljes száradása előtt (un. nedves a nedvesre technológiával) kell felhordani.

Habarcs készítése: A kötőanyag komponenshez (3,9 kg) 2 tasak (2x5,6 kg) színes kőrleményt kell adagolni folyamatos keverés közben, majd homogénre kell keverni.

A keverést lassú fordulatszámú, legalább 800 W teljesítményű keverő berendezéssel végezzük. A különböző színű közetek egymással tetőzés szerint variálhatók, de a keverési arányt pontosan be kell tartani! A megkevert habarcs felhasználásra kész, hígítani nem szabad!

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2011 MÁRCIUSÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJENÉSEIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistánkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.



a bevált minőség magyarul

Toscana lábazati márványvakolat

akrilát diszperziós kötésű, kétkomponensű, színes felületképző anyag

Bevonat készítése: A Toscana lábazati márványvakolatot a megfelelő módon előkészített alapfelületre rozsdamentes glettvassal hordjuk fel egy rétegben, kb. 3 mm rétegvastagságban. Kisebb rétegvastagságnál a szemcsék nem illeszkednek szorosan, nem takarják el teljesen az alapfelületet, nagyobb rétegvastagságnál a habarcs megcsúszhat. A fészekmentes, homogén bevonat a felhordott habarcs glettvassal történő átsimításával, a szemcsék tömörítésével érhető el. A munkafolyamat közben a használt szerszámokat célszerű vízzel folyamatosan tisztítani. Az átsimítást a bevonat bőrösödése miatt 5-20 percen belül (hőmérséklettől, páratartalomtól függően) el kell végezni.

Anyagszükséglet: a bekevert habarcsból kb. 5 kg/m²

Fontos tudnivalók: A kész vakolat színét a kőörlemény színe határozza meg. A különböző kiszíreli dátumú kőörlemények színe kismértékben eltérhet egymástól, attól függően, hogy a bánya melyik rétegéből származik. Ezért egybefüggő felületeken javasolt azonos kiszíreli dátumú kőörleményeket használni, vagy azokat felhasználás előtt homogenizálni.

Felhasználási hőmérséklet (alapfelület+levegő): +5°C - +30°C között. Az elkészült bevonatot (páratartalomtól, hőmérséklettől függően) csapóesőtől legalább 24 órán keresztül, fagyhatástól legalább 1 hétig védeni kell!

A vakolat alacsony hőmérsékleten, párás időben lassan, nagy melegben, szeles időben, huzatos helyen gyorsan köt.

Tájékozódjunk a várható időjárásról, fagyveszélyes időszakban, kültéren ne kezdjük el a munkát!

A vakolat teljes szilárdságát kb. 1 hét múlva éri el, ez idő alatt a mechanikai behatásoktól fokozottan védeni kell.

A vakolat felhordását felülről lefele kell végezni, ellenkező esetben a már kész bevonatot elszennyezzük!

Egybefüggő felületeken a bevonat készítését célszerű egy munkamenetben elvégezni, mert a bebőrösödött bevonat nehezen dolgozható össze a friss bevonattal és ez esztétikai hibát okoz. Ha szükséges, az egybefüggő felületen munkahézag alakítható ki. A bevonat szélét vonalzó mellett egyenesre kell vágni és a vakolat megszáradása után (kb. 24 óra) folytatható a bevonat készítése. A megkötött vakolat szélét 4-5 cm széles ragasztószalaggal lehet megvédeni a friss vakolat ráakadásától. Ezzel a módszerrel „sakk-tábla” ill. más mintázott felület is kialakítható.

A kész bevonat esetleges hibahelyein (ha jelentősen eltér az alapfelület és a vakolat színe) előtűnhet az alapvakolat színe. Az ilyen jellegű esztétikai hibák elkerülése érdekében, javasoljuk az alapfelület előzetes átfestését a vakolat színéhez hasonló, jó tapadást biztosító szilikát vagy diszperziós festékkel.

Tartós nedvesség hatására a kész vakolat időlegesen fellágyulhat, kifehéredhet, de kiszáradás után visszanyeri eredeti színét és szilárdságát. Ismerjük meg a terméket, a munka megkezdése előtt végezzünk próbafelhordást.

Csak rozsdamentes szerszámokat használjunk! A szerszámok és edények a vakolat megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM

Az építőipari szakma területére vonatkozó általános védő- és higiéniai intézkedéseket betartva, a munkavégzés az egészséget nem veszélyezteti.

A kötőanyag és a kőörlemény, illetve a bekevert habarcs tűzveszélyességi osztályba sorolása: „Nem tűzveszélyes”, jelzése: „E”

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A lábazati vakolat készítésénél felhasznált termékek veszélyes anyagot az egészségre veszélyes koncentrációban nem tartalmaznak. A vonatkozó rendelet alapján veszélyesség szempontjából megjelölésre nem kötelezettek.

A bőrre került anyagot bő vízzel mossuk le. Ha szembe kerül, folyóvízzel öblítsük ki. Az átnedvesedett ruházatot cseréljük le.

Kiömlés esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpör) itassuk fel.

Élővízbe, csatornába és talajba engedni nem szabad. A készítmény feleslegessé, vagy felhasználásra alkalmatlanná vált maradéka kikeményedés után a 16/2001 (VII.18) KöM rendelet szerint veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhető. EWC-kód: 17 09 04 Ártalmatlanítása ennek megfelelően történjen.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Szállítás: a belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak, nem jelölésköteles.

Csomagolás: – Kötőanyag: 3,9 kg, 10 literes műanyag vödörben
– Színes kőörlemény: 5,6 kg, műanyag tasakban

Tárolás: – Kötőanyag: eredeti bontatlan csomagolásban, fedett, hűvös helyen, +5°C fölötti hőmérsékleten. Fagyveszélyes termék!
– Színes kőörlemény: eredeti bontatlan csomagolásban, fedett helyen

Szavatossági idő: – Kötőanyag: az előírt tárolás esetén, a gyártástól számított 24 hónap
– Színes kőörlemény: eredeti bontatlan csomagolásban korlátlan ideig

GYÁRTJA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
ÉPÍTÉSI MŰGYANTAGYÁR
4254 NYÍRADONY, SZÉCHENYI U. 105.
TELEFON: +36 1 215-7370
TELEFAX: +36 1 215-7980
INFO@KEMIKALRT.HU
www.kemikalrt.hu

FORGALMAZZÁK: KEMIKÁL TERÜLETI ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

– BUDAPEST ÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁG:
1097 BUDAPEST, IX.,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: +36 1 215-0446
FAX: +36 1 216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:
4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: +36 52 471-693
FAX: +36 52 471-714

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446
TELEFAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA