

A termék rövid leírása:

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.

Kiszerelési egységek:

310 ml

12 db/karton

Színe: fehér, szürke, barna

Tulajdonságok: jól tapad a legtöbb építőanyagon, porózus felületen is,
könnyen feldolgozható,
megkötés után átfesthető

Alkalmazási területek:

- különösen ajánlott résekhez és eresztékekhez betonban, kő- és téglafalban lévő fa- és fémkereteknél,
- ablakpárkányok, lépcső és fal, fallemezek, mennyezet és fal közötti réseknél,
- gázbeton kapcsolásánál és tömítésénél,
- apró mozgások által okozott rések tömítésénél (lapok kapcsolódásánál.) - max. 15%-os deformálódásig,
- szurkozott és aszfaltozott felülethez nem alkalmas.,
- nem alkalmas olyan résekhez, amelyek állandó vízhatásának vannak kitéve.

A felhasználás módja:

Lecsavarjuk a kupakot, megvágjuk a tubus végét, majd újra visszahelyezzük a kupakot és a ragasztandó felület nagyságának megfelelően bevágjuk. +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten kézi nyomású vagy pneumatikus pisztoly segítségével visszük fel.

Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmentes felületekkel érintkezhet.

A masszát felvitele után festőkés segítségével 5-10 perc alatt elsimítjuk. Segédszerként jól használható a szappanoldat. Kinti felhasználásnál ügyeljünk, hogy a betapasztott réseket ne érje eső legalább 5 órán át, a továbbiakban pedig minden csapadéktól biztosítva legyenek.

Műszaki adatok:

- Jelleg: Elasztikusan képlékeny.
- Fajsúly: $1,53 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- Konzisztencia: Paszta
- Bőrösödés: 20°C -os hőmérsékleten és 65% nedvességtartalomnál 5 perc.
- Alakváltozási képesség: 15%
- Zsugorodás: kb. 15%
- Festhetőség: A teljes megkötés után festhető.
- Hőellenállás: -25°C és $+80^\circ\text{C}$ között.
- Shore A keménység: 16 ± 6 egység
- Javíthatóság: Ugyanazzal az anyaggal.
- Fugaméreték:
 - min. szélesség: 5 mm
 - max. szélesség: 20 mm
 - min. mélység: 5 mmJavasolt: mélység = szélesség
- Alapok: bármilyen nedvszívó, porózus alapra alkalmas
- Eltávolítása: A munka befejezése után közvetlenül az eszközök vízzel lemoshatóak.
- Óvintézkedések: Bőrrel való hosszabb érintkezését kerülni kell. Ha a félig szilárd anyag szembe kerül, abban az esetben 15 percen át bő mennyiségű vízzel kell öblíteni és ajánlatos orvoshoz fordulni.
Figyelem! Gyermeektől óvjuk!
- Tárolás: Eredeti csomagolásban $+5^\circ\text{C}$ és $+40^\circ\text{C}$ hőmérséklet között 24 hónapig. Fagymentes helyen tárolandó.
- Veszélyesség: Nem veszélyes termék.
- R-S mondatok: Nincsenek.

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.