

**A termék rövid leírása:**

Tartósan rugalmas, csiszolható akrilát-diszperziós tömítőmassza. Semleges hatású, fizikailag száradó, oldószermentes.

**Kiszerelési egységek:**

310ml

12db/karton/flakon

szilárd paszta

**Szine:** tölgy, bükk, kőris/fenyő, cseresznye, juhar, mahagóni, dió, wenge**Alkalmazási területek:**

Parkettafugázómassza felületkezelt és nem felületkezelt padlókhöz is használható. A parketták fugáinak tömítésére szolgál, de kiváló öntapadása révén mint ragasztó is alkalmazható. Használható a felületkezelés előtt, de utána is, kb. 12-14 óra múlva már csiszolható, és mindenfajta kereskedelmi forgalomban lévő felületkezelő anyaggal együtt alkalmazható. Mivel a fugázómassza poliakrilát bázisra épül, a száradás után gyakorlatilag szagtalan és tartósan rugalmas marad.

**A felhasználás módja:**

A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól mentesnek, és teherbírónak kell lenniük. A port, zsírt, olajat és laza részeket el kell távolítani.

Az alapfelület előkezelése: Ha ragasztóként alkalmazzák, akkor a cementkötésű felületeket előzőleg nedvesen át kell törölni.

A fugák kitöltése: A fugázómasszát tömören, üregmentesen kell a fugákba benyomni és utána spatulával elsimítani.

A fugák utókezelése: 12-14 óra szobahőmérsékleten történt száradás után a fugák már csiszolhatók. Kátrány és bitumen tartalmú felületre nem alkalmas. Ne használjuk tartósan nedves környezetben.

A Mester Parkettafugázó kiszáradás után szagtalan.

**Fugaméretetek:**

Ahhoz, hogy a tömítés kifogástalan működését biztosítani lehessen, a tömítőanyag megengedett teljes alakváltozását és a helyes fugaméreteket figyelembe kell venni.

**Anyagszükséglet:**

Az anyagszükséglet kiszámítása:

fugaszélesség (mm) x fugamélység (mm) adja meg a fugaméterenkénti anyagszükségletet ml-ben. Ezt az értéket el kell osztani a flakon tartalmával (310 ml) és így megkapjuk azt, hogy hány flakonra van szükség.

**Biztonsági szempontok:**

Az érvényes előírások szerint nem számít veszélyes anyagnak., de a vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos biztonsági előírásokat vegyük figyelembe.

**Műszaki adatok:**

- feldolgozási hőmérséklet (normál hőmérsékleten): +5 - +40 C fokig
- csiszolható: 12-14 óra múlva
- eltarthatóság (10-25 °C között száraz helyen): 24 hónap

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkor helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.