

A termék rövid leírása:

Szervetlen pigmentek, töltőanyagok diszperziója rövid és hosszú olajokat tartalmazó kötőanyagban.

Kiszerelési egységek: 310 ml 12 db/karton

Színe: bézs

A termék tulajdonságai:

Vajszerű anyag

Melegítés után könnyen, finoman felhordható

Hézagmentesen tömít

Átfesthető

- alapozóval
- oldószeres, olajos, diszperziós festékekkel
- zománccal

Száradás után nem rugalmas

Fagyveszélyes

Hőálló: -30°C - + 80 °C

Alkalmazási területek:

Régi ajtók, ablakok felújításához

Műemlék épületek nyílászáróihoz

Üvegtáblák keretbe történő rögzítésére

Fa- és fémkeretekhez is alkalmas

Bel- és kültérben is

Kiadósság: egy flakon kb. 3 méterre elegendő

A felhasználás módja:

A keretet fessük le alapozó festékekkel vagy lenolajas alapozóval (az üveg számára kialakított horonyban is). Fém keretek esetén korrózió gátló alapozóval. A még zárt kartust helyezzük 45-50 °C meleg vízbe kb. 5 percre, hogy a gitt meglágyuljon. A csőrt a megfelelő szélességnél vágjuk le és csavarjuk fel. Kinyomó pisztollyal vigyünk fel először egy vékony réteget a keret falára, hogy az üveglap jól illeszkedjen. Óvatosan nyomjuk rá az üveget. Tartószegekkel biztosítsuk a kiesés, elmozdulás ellen. Nyomjunk ismét Üvegező gittet az ablakkeretbe. Üvegező vagy lekerekített késsel egyenletesen dolgozzuk be a gittet a helyére. A gitt lejtése legyen egyenletes, hogy a vizet elvezesse. Kb. 24 óra alatt szárad át teljesen. Átfestés: min. 14-21 nap után, de legkésőbb egy hónap múlva. A maradék anyag jól elzárva később felhasználható. Ne használjuk +5 °C alatti ill. +40 °C feletti hőmérsékleten. Alkalmazásakor tartsuk be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.

Biztonsági szempontok:

A termék nem jelölésköteles.

Lenyeléskor: orvoshoz vinni és nem szabad hányatni

Szembe jutáskor: azonnal tiszta vízzel öblögetni, orvoshoz vinni

Tünetek megjelenése esetén azonnal felkeresni az orvost.

Vegyük figyelembe a vegyi készítményekkel kapcsolatos szokásos előírásokat.

További előírások a termék Biztonsági adatlapjában és a termék címkén találhatók.

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.