

## TERMÉKADATLAP RIGIPS RIFIX BURKOLÓLAP-RAGASZTÓ

Cementtartalmú csempe- és burkolólap ragasztó. Alkalmazható falra és padlóra, cement- és mész-cement kötésű felületekre, kisméretű (kb. 400 cm<sup>2</sup>) porózus kerámia lapokhoz.

**MSZ-EN 12004 szerinti besorolás: C1T.**



### Műszaki adatok

Felhasználási terület	Kerámia burkolólapok ragasztásához falra és padlóra, beltérben és fedett kültérben, cement és mész-cementkötésű felületre, min. 7 napos korú betonra, egyszer vagy kétszer égetett 3-25 % vízfelvételű kötőanyag csempék és padlóburkolatokhoz alkalmazható.
Terméktulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fagyálló</li> <li>• Megbízható minőségű</li> <li>• Porózus kerámia lapok ragasztásához is</li> <li>• Kis (max. 400 cm<sup>2</sup>) lapméretig használható.</li> <li>• Az MSZ EN 1346 szerinti normál nyitott idő (20 perc)</li> <li>• Jól kenhető</li> </ul>
Kiszerezés	<p>Zsákban: 25 kg</p> <p>Az aljzat legyen száraz, szilárd, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint mentes az elválasztó rétegtől (por, olaj, zsír stb.). A laza felületi részeket előzetesen el kell távolítani. Az alapfelület nedvszívó képességének kiegyenlítésére, valamint a tapadás fokozására minden esetben a Rikombi grund alapozó alkalmazása szükséges. Burkolás megkezdése előtt minden esetben várjuk meg míg az alapozó tapintásszárazzá válik. A munkafolyamaton kívül eső felületeket gondosan takarjuk le, mert utólag maradéktalanul nem tisztíthatók meg. A termék +5 °C alatti aljzat- és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25 °C felett a felhordás nem javasolt. Keveréskor minden 1 kg szárazanyagot kb. 3,8 dl vízzel csomómentes, homogén, könnyen kenhető masszává keverjük össze. A bekevert anyagot kb. 5 perces pihentetés után ismét keverjük át. A keverést célszerű közepes fordulatszámú fúrógépbe erősített keverőszárral végezni. A burkolólapok előnedvesítése (beáztatása) szükségtelen. A bekevert ragasztóhabarcsot, a ragasztásos technológiának megfelelően, fogazott glettvassal hordjuk fel a megtisztított, alapozóval előkezelt felületre, a lapmérettől függő vastagságban. Szennyeződött anyagot újr felhasználni tilos! A beállított bordázott ragasztóágy vastagsága a burkolólapon gyakorolt megfelelő nyomás (kb. 1 kg/100 cm<sup>2</sup>) esetén körülbelül a felére csökken, teljes mértékű felületi tapadást eredményezve. A burkolólapokat enyhén eltolva rakjuk be a ragasztóhabarcs ágyba. A megfelelő fugaméret kialakításához használjunk fugakereszteket. Munka közben a szennyeződött, látható burkolati felületeket és fugahézagokat folyamatosan tisztítsuk. A</p>
Felhasználási útmutató	

Rigips Rifix burkolólap ragasztó

Műszaki adatok	<p>felhordott anyagot 24 órán belül nem érheti fagy. A szerszámokat, edényeket használat után, azonnal vízzel meg kell tisztítani. Ugyanígy kell eljárni az esetlegesen szennyeződött felületekkel is.</p> <p>(+23 °C-on, 50%-os relatív páratartalom mellett)</p> <p>Keverővíz-szükséglet: kb. 0,38 liter víz 1 kg poranyaghoz</p> <p>Fazékidő: 3-4 óra</p> <p>Pihentetési idő: 5 perc</p> <p>Nyitott idő (MSZ EN 1346): min. 20 perc</p> <p>Korrigálhatósági idő: kb. 5 perc</p> <p>Kötésidő/fugázhatóság: kb. 24 óra</p> <p>Terhelhetőség: kb. 1 hét</p> <p>Tapadószilárdságok az MSZ EN 12004:2007+A1:2012 szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– kezdeti (normál tárolás után): <math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></li><li>– nedves tárolás után: <math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></li><li>– fagyasztás-olvasztás ciklus után: <math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></li></ul> <p>Max. szemcsenagyság: 0,5 mm</p>
Anyagszükséglet	2-5 kg/m <sup>2</sup> , a burkolólaptól függően
Tárolás, eltarthatóság	1 évig, cementhez hasonló körülmények között, eredeti csomagolásban, a gyártás dátumától számítva.

