

HUNOR PR 15 POLISZTIROL LAP RAGASZTÓ

ÖSSZETÉTEL:

Polivinil-acetát alapú, oldószermentes, vizes bázisú diszperziós ragasztó.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Gyorsan és erősen tapadó ragasztó, amely használható polisztirolból készült mennyezeti burkolólapokhoz, panelekhez, díszlécekhez és szigetelő tapéták ragasztásához, nedvszívóképes felületeken.

MÉRGEZŐANYAG TARTALOM ÉS TŰZVESZÉLYESSÉG:

Veszélyes komponenseket nem tartalmaz a megadási határérték felett, a termék komponensei nem mérgező besorolásúak. A termék nem tűzveszélyes.

MŰSZAKI ADATOK:

Megjelenés :	fehér színű, nehezen vagy egyáltalán nem folyó, nem jellegzetes szagú diszperzió
Sűrűség :	$1,65 \pm 0,1 \text{ g/cm}^3$
Viszkozitás 23 °C (Brookfield, 7/20):	$180 \pm 40 \text{ Pas}$
pH :	$7,0 \pm 0,5$

TÁROLHATÓSÁG:

Fagyveszélyes termék! Óvja a + 5 °C alatti hőmérséklettől! Eredeti, zárt csomagolásban, szárazon, + 5 °C és + 40 °C közötti hőmérsékleten, tűző naptól, csapadéktól védve, fedett vagy zárt helyen legalább 12 hónapig tárolható.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

Az alapfelületnek tisztának, száraznak, szilárdnak, simának, pormentesnek, teherbírónak és nedvszívónak kell lennie. A ragasztót fogassimítóval egyenletesen vagy pontozottan vigyük fel a ragasztandó felületre. Az esetlegesen túlfutott ragasztót vízzel azonnal távolítsuk el. Az ajánlott felhordási mennyiség: 250 – 300 g/m². A száradási idő körülbelül 5 – 20 perc a helyiség hőmérsékletétől függően. A teljes ragasztási szilárdság eléréséhez szükséges idő: legalább 24 óra. A munkaeszközöket használat után tanácsos vízzel lemosni.

Ne ragasszunk vele, ha a ragasztandó elem és a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint + 5 °C! Használata +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten ajánlott.

KISZERELÉSEK:

1,5 kg-os és 4 kg-os műanyag vödör.

Forgalmazó:

Anda Kft.

HU 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u.25.

Tel/Fax: 82/463-459