

## DUNAPLASZT GARÁZSFESTÉK

### MŰSZAKI ADATOK:

**Felépítés:** Alkidgyanta alapú, töltő és adalékanyagokat tartalmazó festék.

**Választék:**

Fehér 100 - 0,25L

Sárga RAL 1023 - 0,25L

Piros RAL 3020 - 0,25L

Kék RAL 5024 - 0,75L / 2,5L / 5L

Zöld RAL 6010 - 0,75L / 2,5L / 5L

Zöld RAL 6011 - 0,75L / 2,5L / 5L

Szürke RAL 7001 - 0,75L / 2,5L / 5L

Szürke RAL 7035 - 0,75L / 2,5L / 5L

**Alkalmazási terület:** Száraz kül- és beltéri beton-, valamint járőfelületek, autógarázs, autóbeálló, terasz, pince, veranda festésére. Kopásálló, esztétikus, könnyen takarítható. Ellenáll tisztítószernek, olajnak kifröccsenő benzinnek.

### Minőségi jellemzők:

Külső	homogén eloszlású tixotróp szuszpenzió
Kifolyási idő 23 °C-on, (MSZ EN ISO 2431:2001) mérőpohár $\Phi$ 6 mm-rel mérve	min. 55 s
Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 105 °C-on 2 óra	min. 70 %
Szemcsefinomság (MSZ EN 21524:1993)	max. 40 $\mu$ m
Üledék (MSZ 9650/14:1988)	nem tartalmaz felkeverhetetlen üledéket
Hígíthatóság (MSZ 9680/7:1988)	max. 10 % (lakkbenzinnel)
Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993), 20 °C	
1. fokozat	max. 3 óra
6. fokozat	max. 24 óra
Bevonat külseje	egyenletes matt
Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999)	0 fokozat
Rugalmasság, hajlítással (MSZ 9640/5:1987)	max. 5 mm
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989)	6-7 m <sup>2</sup> /l, sima felület esetén, egyenetlen betonfelület esetén ez a kiadósság lecsökken

**Tárolási garanciális idő:** Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 3 évig.

**Csomagolás:** 0,25 l-es, 0,75 l-es és 2,5 l, 5l-es lakkozott fémdobozban, 25 l-es kannában.

**Alkalmazás:** A terméket használat előtt jól fel kell keverni. A felületnek nem töredező, nem porló, portól, piszoktól, olaj- és zsírszennyeződéstől, régi festékrétegtől mentesnek kell lennie! Új cementkötésű felületre minimum 28 napos kötési idő kivárása után, száraz felületen alkalmazható. A festést +5 °C és +30 °C között, száraz időben lehet végezni. A festési munkálatok megkezdése előtt próbafestés végzése javasolt.

Alapozó festés: első réteget 10%-os hígítással vigyük fel, a többi réteget nem kell hígítani. A festések között legalább 10 óra

száradási időt biztosítsunk és a következő réteg felhordása előtt győződjünk meg az előző réteg megszáradásáról. Terhelhetőség: a felfestést követően 3 nap után vehető igénybe gépjárművel.

**Felhasználási mód:** 1. réteg ecsettel, 2. réteg ecsettel, hengerrel, szórással.

**Tűzveszélyességi fokozat: II. Tűz és robbanásveszélyes!**

**Veszélyes anyag tartalom:** lakkbenzin

**Hígítás:** Lakkbenzinnel. A festéshez használt eszközök tisztítása lakkbenzinnel történhet.

**VOC tartalom:** Ez a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz.

**Figyelmeztető mondatok:**

**H 226** Tűzveszélyes folyadék és gőz.

**EUH211** Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

**Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:**

**P 102** Gyerekektől elzárva tartandó.

**P 210** Hőtől/ szikrától/nyílt lángtól/.../ forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

**P 261** Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

**P 271** Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.

**P 280** Védőkesztyű/ védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

**P 305+P351+P338** SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

**P 501-** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/ országos előírásoknak megfelelően.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.

2020.