

# Fino Bello

Univerzális beltéri kézi glettanyag 0-10 mm



## Alapfelület:

Az alap legyen száraz, teherhordó, portól és laza részekről mentes.

**Felhasználási területek:** Mész-cement, cement és gipszes vakolatokra, betonfelületekre, gipszkarton szerkezetek hézagkitöltésére és teljes felületére, gipsz blokk falazóelemek fugázására és felületképzésére

**Feldolgozás:** A zsák tartalmát szórjuk kb.13 liter tiszta vízbe, 3-5 percig hagyjuk állni, majd kézzel vagy alacsonyfordulatú keverőgéppel keverjük csomómentesre. Vakolt és beton felületeken az alap minőségétől függően 1 vagy 2 rétegben hordjuk fel, az esetleges nagyobb hibákat előre javítsuk ki. Gipszkarton hézagainak kitöltésére csak hézagerősítő csíkkal alkalmas. Ideális felület festés és tapétázás alá. A tapéta és a festékgyártó cégek technológia előírásait mindig vegyék figyelembe. Más termékekkel ne keverjük!

## Műszaki adatok:

Feldolgozhatósági idő:	70 - 90 perc
Felhordási vastagság:	0 - 10 mm
Anyagszükséglet:	0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm

**Összetétel:** gipsz és egyéb ásványi és tulajdonságjavító adalékanyagok

## Általános tudnivalók:

A levegő, az anyag és az alapfelület hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és a kötés ideje alatt. Nem alkalmas csempeburkolat alá! A bedolgozást az érvényben lévő szakmai szabályok, szabványok és műszaki előírások szerint kell végezni. Lásd a műszaki lapokat és a Baumit rendszereket.

Fűtőberendezések használatakor, különösen, ha gázüzeműek, ügyeljünk az alapos szellőztetésre. Az elektromos berendezések és a vakolatlécek rögzítéséhez, valamint az alap esetleges nagyobb egyenetlenségeinek kisimításához, ill. a hézagok kitöltéséhez kizárólag gipsz alapú anyagok használhatók!

### Végső felületkezelés:

A kereskedelemben forgalmazott festékekkel, bevonó anyagokkal és simító eszközökkel (spatulya vagy spakli), ill. belső használatra szánt festékekkel történhet (beltéri diszperziós festékek).