

## TERMÉKADATLAP RIGIPS RIFIX RAGASZTÓGIPSZ T

**Ragasztógipsz Rigips gipszkarton építőlemez felragasztásához falra, szárazvakolatként. Portermék. Csomagolása műanyag, mely 100%-ban újrahasznosítható.**

Tűzvédelmi osztály:

**A1**

Termékcsoport:

**Gipszalapú ragasztók hő-/hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszkarton lemezekhez.**



### Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	A speciális Rifix ragasztógipsz egy por alakú készítmény, mely gipszkarton és gipszrost lapok függőleges építőszerkezetekre történő felragasztására szolgál. A ragasztógipszet felhasználás előtt a csomagoláson található utasításnak megfelelően vízzel kell elkeverni. Teljes száradási idő: min. 24 óra.
Kiszerelés	Műanyag, vákuumcsomagolt zsákban: 25 kg
Bekeverési arány	25 kg/13 l víz
Anyagszükséglet	4 kg/gipszkarton m <sup>2</sup>
Bedolgozhatósági idő	kb. 60 perc
Javasolt felhordási vastagság	igény szerint
Alkalmazási terület	belső falak
Alapfelület előkészítése	Az alapfelület legyen tiszta, szilárd, száraz, teherbíró, fagymentes, zsugorodásmentes, valamint homogén. A problémás, málló vakolatot le kell kaparni és Rikombi Kontakt alapozóval kezelni. A gipszpogácsák megfelelő tapadása érdekében ragasztás előtt a felületeket Rikombi Kontakt tapadóhiddal kell kezelni, melynek száradási ideje legalább 12 óra. Alkalmazáskor a poranyag, a víz, a levegő és a felület hőmérsékletének +5°C és 35°C fok között kell lennie. Zárt helyiségekben gondoskodni kell az intenzív légáramok nélküli megfelelő szellőzéstről, hogy a termék száradása biztosítva legyen.
Bekeverés	Tiszta edénybe, adalékanyag hozzáadása nélkül tiszta vizet kell önteni. A 25 kg-os ragasztógipszet kb. 13 liter vízbe kell fokozatosan beleszórni, majd addig keverjük, míg paszta állagú lesz. Célszerű keverőgéppel, alacsony fordulatszámon, rövid ideig keverni az anyagot. Utólagosan a keverékbe szórt anyag csomóképződéshez vezet.
Alkalmazás	A bedolgozási idő 60 perc, az anyagszükséglet a fogadófelületről függően 4-6 kg. A ragasztógipszet közvetlenül a nyers felületre ajánljuk felhordani, kis kupacok (pogácsák) formájában, melyeket a lapok hosszanti élei mentén három sorba rendezünk. Az egyes pogácsák távolsága egymástól a sorban kb. 30–35 cm. A ragasztógipsz pogácsák javasolt vastagsága összenyomott állapotban 20–40 mm. Amennyiben a gipszkarton felületet csempézni fogják, dupla mennyiségű ragasztógipsz felvitele javasolt. A ragasztógipsz felhordása után a Rigips gipszkarton lapokat felragasztjuk, majd síkba igazítás és száradás után hézagoljuk a felületet. A szárazvakolat készítéséről részletebben <a href="#">itt</a> olvashat.

Rigips Rifix

Száradási idő	24 óra
Bedolgozási feltételek	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie. A terméket eredeti csomagolásában tárolja száraz, szélsőséges időjárási körülményektől védett helyen. Felbontás után a terméket visszazártan tárolja és rövid időn belül használja fel!
Tárolási információ	
Szavatossági idő	Gyártástól számított 15 hónap, lejárat dátum a zsákra nyomtatva.

