






















Technikai információk (06/2020)

## MOBIHEL 3:1 SZÓRÓGITT UNIVERZAL

- Alapozóként és töltőanyagként, jó korrózióvédelmet nyújt.
- Használható csupasz fémre, például acéllemezre, horganyzott acélra vagy alumíniumra, valamint az összes OEM alapozóra
- Kiváló tapadás
- Jó csiszolhatósági tulajdonságok – nedves vagy száraz felületen is
- Szín: szürke
- VOC kompatibilis

	FE	ZN	AL
ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	 P220 – P280	 MOBIHEL Antiszilikonos tisztító	 MOBIHEL Antiszilikonos tisztító
	 MOBIHEL Antiszilikonos tisztító	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Antiszilikonos tisztító	 MOBIHEL Antiszilikonos tisztító

	<b>Keverési arány térfogat szerint:</b>	MOBIHEL 3:1 SZÓRÓGITT UNIVERZAL MOBIHEL 2K EDZŐ 700	3 rész 1 rész
	<b>Keverési arány súly szerint:</b>	MOBIHEL 3:1 SZÓRÓGITT UNIVERZAL MOBIHEL 2K EDZŐ 700	100 g 26 g
	<b>Felhasználási idő 20°C-on:</b>	2 h	
	<b>Viszkozitás(RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C</b>	28 - 32 s	

	<b>Alkalmazás szórópisztollyal:</b>	1,6 - 1,8 mm 2 - 2,5 bar
	<b>Rétegek száma:</b> <b>Rétegvastagság:</b>	1 réteg : 40 µm 3 réteg: 120 µm
	<b>Rétegek közötti szikkadás:</b>	10 - 15 min/ 20°C - rétegek között 15 - 20 min/20°C – a kemencében történő szárítás előtt
	<b>Száradási idő 20°C-on:</b> <b>Száradási idő 60°C-on</b>	1,5h rétegvastagság 40 µm 4 - 5h rétegvastagság 120 µm 20 min rétegvastagság 40 µm 30 min rétegvastagság 120 µm
	<b>Száradási idő (rövid hullámú infra szárítóval):</b>	15 min. – 20 min. Tárgytól való távolság: 70 - 80 cm
	<b>Száraz csiszolás:</b>	P360 - P600
	<b>Száraz csiszolás:</b>	P600 - P1200
	<b>További alkalmazás:</b>	Az összes MOBIHEL programhoz tartozó fedőfesték
	<b>Szavatossági idő:</b>	18 hónap

2004/42/II B(c) (540) 530

EU határérték VOC (kategória: II B (c)) formájában, felhasználásra kész termék 540 g / l. Felhasználásra előkészített termék 530 g / l.

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia.